




Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

ANTIGOTERAS INCOLORO



DESCRIPCION

Pintura elástica impermeable no asfáltica de capa gruesa, formulada especialmente con la más avanzada tecnología para evitar filtraciones de agua desde el exterior, con excelente resistencia a la intemperie .



PROPIEDADES

Total impermeabilización, gran elasticidad para aguantar dilataciones y contracciones del soporte, así como excelente adherencia (diluido), resistencia a la saponificación, cubrición, aplicación y resistencia a la intemperie.

APLICACIONES

Para la impermeabilización de azoteas, tejados, terrazas, medianeras, y en general, sobre cualquier superficie al exterior.
"DONDE SE QUIERA EVITAR EL PASO DEL AGUA Y NO SE PUEDA APLICAR ANTIGOTERAS DE COLOR".
"NO SIENDO TRANSITABLE".
Se puede aplicar sobre todo tipo de superficie normal de albañileria al exterior debidamente preparada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Aspecto: liso-semisatinado.
- Adherencia: excelente (diluido).
- Suciedad con el tiempo: algo en la superficie.
- Viscosidad: 105 ± 15 U.K. (unidades Krebs) a 25ºC ± 10ºC y 10% agua (UNE 48-076).
- Densidad: 1,02 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
- Rendimiento: 1 lt / m ^{2} (3 manos).
- Secado: 4-8 horas capa gruesa.
- Repintado: 12 horas .
- Utensilios: limpieza con agua.
- Conservación: más de un año en su envase original cerrado.
-"NO SIENDO TRANSITABLE".
-"EN CONTACTO CON EL AGUA SE VUELVE OPALINO, AL SECARSE VUELVE A SER INCOLORO Y TRANSPARENTE".
-Color : incoloro.
- No inflamable.
C.O.V : 2004 / 42/ II (A/i)(140/140)Max. COVS: 30 g/l.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: eliminar las manchas y el polvo, las partes sueltas, tapar grietas, etc.
y verificar las pendientes para evitar encharcamientos de agua Pintadas:
- con temple o cal, o con varias capas de pintura, eliminarlo previamente a fondo.
- con pintura (capa fina) eliminar las partes en mal estado o de baja calidad.

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies absorbentes o de dificil anclaje, diluir la primera mano con un 50% de agua potable, dando las manos sucesivas cruzadas del producto tal cual. Si el soporte presenta problemas puntuales de grietas , flata de adherencia ,etc. se debe debe aplicar una primera mano y aún mordiente colocar una malla de fibra de vidrio para luego seguir aplicando las manos cruzadas. Se aplica a brocha , rodillo o pistola sin aire (airless).Dilución brocha y rodillo 0-5% y pistola 5-15%.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5ºC.
Remover el contenido del envase.

PRESENTACION

En envases de 750 , 4 y 15 litros.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 28/01/14